

# СТ 16 Pro



## Краска грунтующая

Для подготовки оснований перед нанесением декоративных тонкослойных штукатурок и красок.

### СВОЙСТВА

- ▶ укрепляет поверхность и способствует увеличению адгезии
- ▶ белого цвета, на основе синтетических смол
- ▶ водостойкая
- ▶ подходит для консервации фасадов
- ▶ упрощает процесс формирования фактуры

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтующая краска Ceresit CT 16 Pro предназначена для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения работ по нанесению декоративных штукатурок и красок группы Ceresit CT. Для консервации штукатурок фасадов на зимний период. Применяется на основаниях из бетона, цементно-известковых, цементно-песчаных штукатурках, кирпиче, на гипсовых и др. поверхностях, на стенах и потолках внутри и снаружи зданий. В фасадных системах скрепленной теплоизоляции Ceresit грунтующая краска Ceresit CT 16 Pro применяется для подготовки защитного армированного слоя (Ceresit CT 85 Pro и Ceresit CT 190 Pro) под отделку.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением грунтовой краски основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию. Все неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять смесью Ceresit CT 29 за 24 часа до начала работ. Впитывающие поверхности прогрунтовать Ceresit CT 17 супер за 4 часа до начала работ. На основании, подверженном увлажнению, необходимо предварительно (за 3 суток) выполнить гидроизоляцию материалами группы Ceresit CR. Основания с элементами биологической коррозии обработать антимикробной грунтовкой Ceresit CT 99.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Грунтовую краску Ceresit CT 16 Pro перед применением следует тщательно перемешать. Грунт краску наносит кистью или щёткой. Время высыхания грунт краски зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При



нормальных климатических условиях (температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60%) время высыхания краски 4 часа. Высохшая краска устойчива к механическим воздействиям. Инструменты следует сразу же после использования промыть водой. Засохшие брызги следует устранить органическими растворителями.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °С до +30 °С и относительной влажности до 80%. Все изложенные в данном описании указания и рекомендации могут быть эффективны при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания краски может измениться.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении грунтовой краски, при работе с ней следует руководствоваться действующими нормативными документами. Применение краски не представляет трудности при условии соблюдения правил, изложенных в данном техническом описании. В случае использования краски в других условиях необходимо самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю. Гарантированные свойства материала проверены практическим путём и исследованиями.

### ХРАНЕНИЕ

В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5 °С до +30 °С – 18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. **При транспортировке предохранять от замораживания.**

## УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать как строительный мусор, а упаковку как бытовые отходы.

## УПАКОВКА

Грунтующая краска Ceresit СТ 16 Pro фасуется в пластиковые ведра по 15 кг.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	дисперсия синтетических смол и наполнителей
Плотность:	не менее 1,45 кг/л
Цвет:	белый
Температура основания при применении:	от +5 °С до +30 °С
Время высыхания до степени 3:	от 3 до 4 часов
Сопротивление диффузии:	около 120 μ Н <sub>2</sub> О
Расход:	от 0,3 до 0,75 кг/м <sup>2</sup>

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

## ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие грунтующей краски Ceresit СТ 16 Pro указанным техническим характеристикам при выполнении правил хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим техническим описанием.

